

Ürünün Tipi / Kullanım Alanı Product Type / Usage Area	Asmolen Asmolene			
Özellikler Features	Beyan Sembolü Declaration Symbol	Birim Unit	Tanım Definition	Ref. Standart Ref. Standard
Genişlik / Uzunluk Width / Length	W/L	mm	(W3) / (L3)	TS EN 822
Kalınlık Thickness	T	mm	(T2)	TS EN 823
Yangın Sınıfı Reaction to Fire Class	-	-	E	TS EN 13501-1
Alçı Sıva Tavan Kaplaması ile Yangına Tepki Sınıfı Reaction to Fire Class with Gypsum Plaster Ceiling	-	-	B s1 d0	TS EN 13501-1
Alçı Panel Tavan Kaplaması ile Yangına Tepki Sınıfı Reaction to Fire Class with Gypsum Board Ceiling	-	-	B s1 d0	TS EN 13501-1
Alçı Sıva Tavan Kaplaması ile Yangına Dayanım Sınıfı Resistance Class with Gypsum Plaster Ceiling	-	-	RE 90, REI 90	TS EN 13501-2
Alçı Panel Tavan Kaplaması ile Yangına Dayanım Sınıfı Resistance Class with Gypsum Board Ceiling	-	-	RE 120, REI 90	TS EN 13501-2
Gönyeden Sapma Deviations from Mitre (Length / Width)	S	mm/m	Sb(5)	TS EN 824
Yüzey Düzgünlüğü Surface Smoothness	P	mm/m	P(3)	TS EN 825
Bükme Dayanımı Bending Strength	BS	kPa	BS50	TS EN 12089
%10 Deformasyondaki Basma Gerilmesi Compressive Strength at 10% Deformation	CS(10)	kPa	CS(10)30	TS EN 826
Ambalaj Malzemesi The Packaging Material	-	-	Polietilen Film Polythene Film	-

Depolama & Storage

Güneş ışığından korunması gerekmektedir. Bu yüzden kapalı ortamlarda depolanması önerilir.

Eğer dışarıda depolama yapılacak ise bu durumda kesinlikle üzerine ultraviyole ışınları engelleyici katman konması önerilir.

Müşterinin kendi sahasında depolamadan doğacak hasarlardan ÜRETİCİ FİRMA sorumlu değildir.

Protect from sunlight. Store in a closed area.

If it is to be stored outside, in this case put ultraviolet barrier layer on top of the product.

If a problem occurs when storing customer product, the manufacturer is not responsible.