

MEGA EPS 30W
INSULATION BOARD TECHNICAL DATA SHEET

Ürünün Tipi / Kullanım Alanı Product Type / Usage Area	EPS 30W BEYAZ EPS 30W WHITE														
Özellikler Features	Beyan Sembolü Declaration Symbol	Birim Unit	Tanım Definition											Tolerans Tolerance	Ref. Standart Ref. Standard
Genişlik / Uzunluk Width / Length	W/L	mm	500 / 1000											± 3 (W3) ± 3 (L3)	TS EN 822
Kalınlık Thickness	D	mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	± 2 (T2)	TS EN 823	
Yangın Sınıfı Reaction to Fire Class	-	-	E											-	TS EN 13501-1
Gönyeden Sapma Deviations from Mitre (Lenght / Width)	S	mm/m	Sb(5)											± 5	TS EN 824
Yüzey Düzgünlüğü Surface Smoothness	P	mm/m	P(5)											± 5	TS EN 825
Bükme Dayanımı Blending Strength	BS	kPa	BS50											-	TS EN 12089
%10 Deformasyondaki Basma Gerilmesi Compressive Strength at 10% Deformation	CS(10)	kPa	CS(10)30											-	TS EN 826
Dinlendirme Süresi Resting Time	-	-	7 Gün Blok, 21 Gün Levha Olarak Dinlendirilir Block Stand For 7 Days, Plate Stand For 7 Days											-	-
Ambalaj Malzemesi The Packaging Material	-	-	Polietilen Film Polythene Film											-	-
Ambalaj Miktarı (Levha Adedi/Hacmi) Amount of Packaging (The Number Plate / Package Volume)	-	Adet/m ³	50/0,25	25/0,25	16/0,24	12/0,24	10/0,25	8/0,24	7/0,245	6/0,24	6/0,27	5/0,25	-	-	

Depolama & Storage

Güneş ışığından korunması gerekmektedir. Bu yüzden kapalı ortamlarda depolanması önerilir.

Eğer dışarıda depolama yapılacak ise bu durumda kesinlikle üzerine ultraviyole ışınları engelleyici katman konması önerilir.

Müşterinin kendi sahasında depolamadan doğacak hasarlardan ÜRETİCİ FİRMA sorumlu değildir.

Protect from sunlight. Store in a closed area.

If it is to be stored outside, in this case put ultraviolet barrier layer on top of the product.

If a problem occurs when storing customer product, the manufacturer is not responsible.