MEGA XPS T2500
TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

MEGA XPS T2500
TECHNICAL DATA SHEET

Özellikler Features	Sembol Symbol	Birim Unit	Tanım Declaration Value	Tolerans Tolerance	Standart Standard
Yangın Sınıfı Reaction to Fire Class	-	-	E	-	TS EN 13501-1
Kalınlık Tolerans Sınıfı Thickness Tolerance Class	T	mm	T1	-2/+3	TS EN 823
Genişlik Width	W	mm	600	l≤1500 (±8) l>1500 (±10)	TS EN 822
Uzunluk Length	L	mm	1200	l≤1500 (±8) l>1500 (±10)	TS EN 822
Gönyeden Sapma (Uzunluk/Genişlik) Deviations from Mitre (lenghth / width)	Sb	mm/m	S5	5 mm	TS EN 824
Düzlükten Sapma Surface Smoothness	Smax	mm	S6 - max 6 mm	6 mm	TS EN 825
Isı İletkenlik Değeri Thermal Conduvtivity Declared Value	λD	W/mK	0,036	-	TS EN 13164
Kalınlık Thickness	d	mm	20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120	-	TS EN 823
Isıl Geçirgenlik Direnci Thermal Resistance	RD	W/m^2K	0,55 0,8 1,1 1,35 1,65 1,9 2,2 2,5 2,75 3,05 3,3	-	TS EN 13164
%10 Deformasyondaki Basınç Gerilmesi Compressive Strength at 10% Deformation	CS(10\Y)	kPa	CS(10\Y)250 ≥250	-	TS EN 826
Azami Kullanım Sıcaklığı Maximum Operating Temperature	-	°C	-50/75	-	-
Tamamen Daldırmayla Uzun Dönemli Su Emme Long Term Water Absorption by Immersion Completely	WL(T)	%	WL(T)0,7	≤0,7	TS EN 12087
Belirli Sıcaklık ve Nem Şartları Altında Boyut Kararlılığı Specified in the Dimensional Stability of Temperature and Humidty Conditions	DS (23,90)	%	23°C'de ve %90 bağıl nem şartlarında 48 saat sonra At 23°C and %90+5 relative humidity, after 48 hours	Azami 2 max 2	TS EN 1604
Belirli Basınç Yükü ve Sıcaklık Şartlarındaki Şekil Değiştirme Specified compressive load and temperature Conditions of the Dimensional Stability	DLT(1)5	%	80± 1°C'de, 20 kPa basınç altında 48±1 saat sonra At 80± 1°C and 20 kPa at a pressure, after 48± 1 hours	≤5	TS EN 1605
Yüzey Şekli Surface Shape			Düz / Pürüzlü Kanallı / Parke Altı Flat / Rough Channel / Under Parquet		
Kenar Profili Edge profile			Düz / Lamba Square 7 Ship - Lap		

Depolama & Storage

Güneş ışığından korunması gerekmektedir. Bu yüzden kapalı ortamlarda depolanması önerilir.

Eğer dışarıda depolama yapılacak ise bu durumda kesinlikle üzerine ultraviole ışınları engelleyici katman konması önerilir.

Müşterinin kendi sahasında depolamadan doğacak hasarlardan ÜRETİCİ FİRMA sorumlu değildir.

Protect from sunlight. Store in a closed area.

If it is to be stored outside, in this case put ultraviolet barrier layer on top of the product.

If a problem occurs when storing customer product, the manufacturer is not responsible.